

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, szürke cementkötésű ragasztó változtatható konzisztenciával, csökkentett megcsúszással vagy nagy nedvesítő képességgel, nyújtott nyitott idővel, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással és az üvegházhatású gázok kibocsátásának ellensúlyozásával kerámia burkolólapokhoz és kő anyagokhoz, beleértve a nagy formátumú burkolólapokat is



ELŐNYÖK ÉS JELLEMZŐK

- Kettős konzisztencia tanúsítás: állékony és folyékony
- Nincs függőleges csúszás
- Kiváló nedvesítő képesség
- Kiváló tapadás
- Alakváltozásra képes
- Nyújtott nyitott idő
- Ideális nagy formátumú csempékhez
- Nagyon alacsony VOC-kibocsátás
- Teljes mértékben CO₂-kibocsátás kompenzált

OSZTÁLYOZÁS AZ EN 12004 SZABVÁNY SZERINT

A **Keraflex Extra S1 Zero** cementkötésű (C), fokozott terhelhetőségű (2), csökkentett megcsúszású (T) és nyújtott nyitott idejű (E), alakváltozásra képes (S1) szürke ragasztó. A termék C2TES1 osztályú kb. 6,8-7,3 liter vízzel (szürke változat), vagy C2ES1 osztályú kb. 7,8-8,3 liter vízzel (szürke változat) bekeverve.

A **Keraflex Extra S1 Zero** (C2TES1 osztály) megfelelőségét a Tecno Piemonte (Olaszország) laboratórium (1372. számú bejelentett szervezet) által kiállított n°1372-CPR-3005/RP számú TT tanúsítvány igazolja.

A **Keraflex Extra S1 Zero** (C2ES1 osztály) megfelelőségét a Tecno Piemonte (Olaszország) laboratórium, 1372. számú bejelentett szervezet által kiállított n°1372-CPR-3006/RP számú TT-tanúsítvány igazolja.

TELJES MÉRTÉKBEN CO₂ KOMPENZÁLT TERMÉKEK

A **Keraflex Extra S1 Zero** a CO₂ *Fully Offset in the Entire Life Cycle* termékcsalád része. A Zero termékcsalád termékeinek teljes életciklusa során 2025-ben az életciklus-értékelési (LCA) módszertannal mért, EPD-kkel ellenőrzött és tanúsított CO₂-kibocsátást az erdészet védelmét szolgáló projektek támogatására szolgáló, tanúsított szén-dioxid-kreditek megszerzésével kompenzálták. Elkötelezettség a bolygó, az emberek és a biológiai sokféleség iránt.

A kibocsátás kiszámításának módjáról és a tanúsított szén-dioxid-kreditek révén finanszírozott éghajlatcsökkentő projektekről további részleteket a www.mapei.com/hu/hu/fenntarthato-jovo weboldalon talál.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Bármilyen típusú vagy méretű kerámia (vékony kerámia burkolólapok, kétszer égetett, egyszer égetett, klinker, terrakotta, stb.), méretstabil, nedvességre vagy foltosodásra nem érzékeny természetes kő és bármely típusú mozaik beltéri és kültéri ragasztásához falra és padlóra.

A felhasználási területtől és a keverővíz mennyiségétől függően a **Keraflex Extra S1 Zero** lehet folyós állagú, amely alkalmas nagy formátumú burkolólapok üregmentes ragasztásához padlóra, vagy állékony konzisztenciájú, amely megelőzi a burkolólapok megcsúszását falra ragasztás esetén.

Jellemző alkalmazások

- Kerámia burkolólapok (gres, klinker, kétszer égetett, egyszer égetett, kerámia és üvegmozaik, stb.), kő anyagok (amennyiben nedvességre nem érzékenyek) és mozaik ragasztása a következő aljzatokra:
 - "földnedves" állagú és önterülő cementkötésű esztrichek;
 - fűtött padlók;
 - szilárd, érlelt beton padlók;
 - cementkötésű és mész/cement vakolatok beltéri és kültéri homlokzatokon;
 - **Primer G**-vel kezelt beltéri pórusbeton blokk falazatok;
 - akril alapozóval, mint pl. **Primer G**-vel vagy **Eco Prim T Plus**-szal kezelt száraz gipsz és anhidrit aljzatok;
 - **Mapeguard Board** többcélú építőlemez;
 - merev vázra rögzített gipszkarton;
 - **Mapegum WPS** vagy **Mapelastic Zero** termékcsalád termékével készült vízszigetelő bevonatok;
 - feszültségmentesítő, repedésáthidaló vízszigetelő lemez, mint pl. **Mapeguard UM 35** vagy **Mapeguard WP 200**.
- Régi padlóburkolatok felülburkolása kerámia, terrazzo és természetes kő burkolólapokkal.
- Burkolólapok ragasztása úszómedencékbe és tartályokba.
- Ragasztás homlokzatokra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK


A **Keraflex Extra S1 Zero** MAPEI kutatólaboratóriumában kifejlesztett összetételű, szürke színű, cementből, válogatott, osztályozott homokból, magas arányban szintetikus gyantákból és speciális adalékszerekből álló por. A **Keraflex Extra S1 Zero** teljes életciklusa során a környezeti hatásokat az LCA (Life Cycle Assessment) módszerrel értékelték, és az ISO 14025 szabványnak megfelelően a szürke változatra az S-P-07612 számú EPD-ben (környezetvédelmi terméknnyilatkozat) jelentették, amelyet a The International EPD System (Nemzetközi EPD Rendszer) tanúsított és tett közzé. A **Keraflex Extra S1 Zero** olyan termék, amely nagyon alacsony illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásával rendelkezik, ami védi a kivitelezők és a végső felhasználók egészségét és biztonságát. A német GEV szövetség szerint EC1 Plus minősítéssel rendelkezik.

A **Keraflex Extra S1 Zero** hozzájárul a fontos LEED-kreditek megszerzéséhez.

Vízzel keverve az alábbi jellemzőkkel bíró habarcsot kapunk:

- könnyen bedolgozható;
- 6,8-7,3 liter vízzel keverve (szürke változat) (C2TES1 osztály) nagymértékben állékony: a **Keraflex Extra S1 Zero** bedolgozható függőleges felületre megcsúszás vagy a burkolólapok lecsúszása nélkül;

- 7,8-8,3 liter vízzel keverve (szürke változat) (C2ES1 osztály), a nyitott idő javul. A ragasztó kitűnő teríthetősége lehetővé teszi a burkolólapok hátoldalának tökéletes nedvesítését;
- nyújtott nyitott és utánigazítási idő a fektetési művelet megkönnyítésére;
- jó képesség az aljzat és a burkolólapok egyenetlenségeinek kiegyenlítésére. S1 osztályú ragasztó: keresztirányú alakváltozás >2,5 mm az MSZ EN 12004 szabványban leírt teszt módszer szerint.



FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a **Keraflex Extra S1 Zero**-t:

- nem megfelelően érlelt betonra;
- fára vagy farostlemezre;
- fém, linóleum, gumi vagy PVC felületekre;
- márványlapokhoz, nedvesség által okozott foltosodásnak, sókivirágzásnak vagy mozgásnak kitett természetes kő vagy kompozit lapokhoz;
- nagy mozgásnak vagy vibrációnak kitett padlókon vagy burkolatokon.

Ne adjon vizet a keverékhez, ha az már kötni kezdett.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletes, erős és málló részekről, zsírtól, olajtól, lakktól vagy viasztól mentes.

A cementkötésű aljzatok a kerámia burkolólapok elhelyezése után nem zsugorodhatnak. Ezért jó időjárás esetén a vakolatnak minden cm vastagságanként legalább egy hetet kell pihenniük, a cementesztrichnek pedig legalább 28 napot kell érlelődni, hacsak nem speciális MAPEI kötőanyagokból vagy előkevert esztrichből készültek, mint pl. **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem** vagy **Topcem Pronto**.

A napsugárzásnak kitett, felmelegedett területeket vízzel meg kell nedvesíteni, hogy lehűljenek.

A gipsz és anhidrit aljzatok legyenek tökéletesen szárazak (maximum maradék nedvességtartalom 0,5%, 0,3% fűtött aljzat esetén), erősek és pormentesek. Legyenek megfelelő akril alapozóval kezelve, mint pl. **Primer G** vagy **Eco Prim T Plus**, mielőtt a **Keraflex Extra S1 Zero**-t felhordja.

Nedves környezetben használjon **Mapegum WPS**-t vagy a **Mapelastic Zero** termékcsalád valamely tagját az aljzatok vízszigeteléséhez.

A keverék előkészítése

A **Keraflex Extra S1 Zero**-t keverje össze tiszta vízzel egy elektromos keverőgéppel, hogy sima, csomómentes keveréket kapjon. Hagyja a keveréket állni kb. 5 percre, majd keverje át újra.

Ha a terméket C2TES1 osztályú ragasztóként használja, keverjen 27-29 rész vizet 100 tömegrész szürke **Keraflex Extra S1 Zero**-hoz (6,8-7,3 liter víz minden szürke 25 kg-os zsákhoz). A keverék fazékideje kb. 8 óra.

Ha a terméket C2ES1 osztályú ragasztóként használja, keverjen 31-33 rész vizet 100 tömegrész szürke **Keraflex Extra S1 Zero**-hoz (7,8-8,3 liter víz minden szürke 25 kg-os zsákhoz). A keverék fazékideje kb. 8 óra.

A keverék felhordása

A **Keraflex Extra S1 Zero**-t fogazott simítóval hordja fel az aljzatra. Olyan simítót válasszon, mellyel megoldható a burkolólapok hátoldalának teljes befedése. A jó tapadás biztosításához vigyen fel egy vékony réteg **Keraflex Extra S1 Zero**-t az aljzatra a simító egyenes oldalával, majd közvetlenül ezután vigyen fel egy második réteg

Keraflex Extra S1 Zero-t a kívánt vastagságban a burkolólap típusának és méretének megfelelő fogazott simító segítségével.

Nagymértékben nedvszívó aljzat és magas hőmérséklet esetén javasolt az aljzat megnedvesítése a **Keraflex Extra S1 Zero** felhordása előtt a ragasztó nyitott idejének növelése céljából.

Kültéri alkalmazás, nagyméretű kerámia burkolólapok fektetése, fűtött padlók, fektetés után csiszolandó vagy nagy terhelésnek kitett padlók esetén, úszómedencében vagy vízzel feltöltendő medencékben alkalmazza a kétoldali kenési technikát, hogy biztosítsa a teljes hátoldali fedettséget.

A burkolólapok ragasztása

A burkolólapokat nem szükséges megnedvesíteni fektetésük előtt. Mindazonáltal, ha a burkolólapok hátoldala különösen poros, akkor ajánlott a burkolólapot tiszta vízbe mártani. A burkolólapokat határozott nyomással kell a helyükre illeszteni, hogy jól beágyazódjanak a ragasztóba. A **Keraflex Extra S1 Zero** nyitott ideje kb. 30 perc normál időjárási körülmények között. A kedvezőtlen időjárási körülmények (közvetlen napsütés, száraz szél, magas hőmérséklet stb.), vagy ha az aljzat különösen nedvszívó, akár néhány percre is csökkenthetik a nyitott időt. Ezért gyakran ellenőrizze, hogy a felvitt ragasztó felülete nem bőrösödött-e meg, friss maradt-e. Ha megbőrösödött, vigyen fel újabb réteg ragasztót egy fogazott simítókanállal. Ne nedvesítse a bőrösödött ragasztót vízzel. A víz nem oldja vissza a bőrösödést, hanem akadályozza a tapadást. Ha szükséges, a burkolólapokat a lerakásuktól számított 60 percen belül lehet igazítani. A **Keraflex Extra S1 Zero** használatával lerakott burkolólapokat és kőlapokat védje víztől és esőtől legalább 24 óráig, valamint fagyos időjárástól és közvetlen napsütéstől legalább 5-7 napig.

A burkolólapok fektetésekor javasolt **MapeLevel ProWDG**, **MapeLevel EasyWDG**, **MapeLevel Easy** vagy **MapeLevel EasyClick** szintező rendszert használni a helyes fugaszélesség kialakítására és a burkolólapok közötti egyenetlenség kialakulásának elkerülésére.

FUGÁZÁS ÉS HÉZAGKITÖLTÉS

A falakon a hézagokat 4-8 óra eltelte után ki lehet fugázni, a padlón lévő hézagok 24 óra után fugázhatók. Használja a MAPEI széles színválasztékában elérhető cementkötésű vagy epoxi fugázóanyagait. A tágulási hézagokat a MAPEI speciális rugalmas hézagkitöltő anyagaival tömítse.

Ha szükséges, a felületek tisztításához, karbantartásához és védelmére használja az **UltraCare** termékcsalád speciális termékeit.

KÖNNYŰ GYALOGOSFORGALOMMAL TERHELHETŐ

A padlók kb. 24 óra múlva terhelhetők könnyű gyalogosforgalommal.

HASZNÁLATBA VEHETŐ

A felület kb. 14 nap után használatra kész.

A medencéket és uszodákat 21 nap után lehet feltölteni.

TISZTÍTÁS

A szerszámokat és edényeket vízzel lehet letisztítani, amíg a **Keraflex Extra S1 Zero** még friss. A burkolólapok felületét a ragasztó megszáradása előtt nedves ronggyal kell megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1,2 kg/m² minden mm vastagsághoz.

KISZERELÉS

A **Keraflex Extra S1 Zero** szürke 25 kg-os papírzsákokban kapható.

TÁROLÁS

A **Keraflex Extra S1 Zero** normál körülmények között és eredeti papírsákos csomagolásában 12 hónapig tárolható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatók, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Megfelel a következőknek:

- Euronorm EN 12004 (C2TES1 /C2ES1)
- ISO 13007-1 (C2TES1 /C2ES1)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	por
Szín:	szürke
Ömlesztett sűrűség:	1400 kg/m ³
Szárazanyag tartalom:	100%
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)

Keverési arány:	– C2TES1 osztály: 100 rész szürke Keraflex Extra S1 Zero -hoz 27-29 tömegrész víz; – C2ES1 osztály: 100 rész szürke Keraflex Extra S1 Zero -hoz 31-33 tömegrész víz
Keverék állaga:	sűrű paszta
Keverék sűrűsége:	1500 kg/m ³
Keverék pH-ja:	> 12
Keverék fazékideje:	több, mint 8 óra
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +40°C-ig
Nyitott idő:	> 30 perc
Utánigazítási idő:	– kb. 45 perc (C2TES1 osztály); – kb. 60 perc (C2ES1 osztály)
Fugázható falon:	4-8 óra múlva
Fugázható padlón:	24 óra múlva
Járható:	24 óra
Teljesen terhelhető:	14 nap

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Tapadószilárdság:	
– kezdeti tapadás (28 nap után):	2,3 N/mm ²
– tapadás hőforrásnak kitétség után:	2,1 N/mm ²
– tapadás vízbe merítés után:	1,2 N/mm ²
– tapadás fagyás-olvadási ciklusok után:	1,4 N/mm ²
Lúgállóság:	kitűnő
Olajállóság:	kitűnő (gyenge növényi olajokkal szemben)
Ellenállás oldószereknek:	kitűnő
Üzemi hőmérséklet:	-30°C-tól +90°C-ig
Alakváltozás az EN 12004 szerint:	S1 – alakváltozásra képes (> 2,5 mm, < 5 mm)

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

2807-9-2025 (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

